



MOZAIKOVÁ OMÍTKOVINA

DECORALL MOZAIKA

Mozaiková omítkovina je připravená zušlechtěná modifikovaná pastovitá jednosložková omítkovina v designu barevných křemičitých písků.

TYP OMÍTKOVINY	TYP ZRNA	VYDATNOST	OMÍTNUTÁ PLOCHA
DECORALL MOZAIKA	MO-V	3,5 kg/m ²	cca 7,0 - 8,0 m ²
DECORALL MOZAIKA	MO-M	6,0 kg/m ²	cca 4,0 - 5,0 m ²
DECORALL MOZAIKA	MO-L	3,5 kg/m ²	cca 7,0 - 8,0 m ²
DECORALL MOZAIKA	MO-H	6,5 kg/m ²	cca 4,0 - 5,0 m ²

POUŽITÍ: MOZ je dekorativní akrylátová omítkovina, určená pro finální úpravu zateplovacích systémů, zvláště soklových partií, betonových panelů, sádrokartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiálů. Jde o vkusnou povrchovou úpravu stavebních konstrukcí. Tato úprava povrchu je hydrofobní s kapičkovým efektem a povrch zůstává dlouho čistý. V případě zašpinění lze omýt tlakovou vodou.

PODKLAD POD OMÍTKOVINU: Základ omítky musí být dostatečně pevný. Omítkový podklad musí být bez nečistot, jako prachu, uvolněných částic, výkvětů a nátěrů. Navazující podomítka se rovnoměrně napenetruje penetračním nátěrem (PENETRALL) min. 24 hodin před aplikací mozaikové omítkoviny. K nátěru použijeme malířskou štětku nebo fasádní váleček. V případě popraskaných ploch nebo nestejnorodých povrchů je nutné vystěrkovat pomocí stěrkové hmoty.

ZPRACOVÁNÍ: Omítkovinu promícháme vrtulí na vrtačce, s nepříliš vysokými otáčkami v délce trvání cca 0,5 min. Takto připravená omítkovina je již připravena k aplikaci. V případě, že se zdá omítka pro aplikaci hustá, je možno ředit nalitím až 0,2 l čisté vody do kbelíku. Potom je ale nutné dolítí do každého kbelíku, abychom dosáhli celistvosti stěny. Omítkovinu nanášíme v tloušťce zrna nerezovým hladítkem. Po částečném zavadnutí se nesmí dále opravovat nebo dokrášlovat, neboť může vzniknout flek. Aplikujeme při teplotě +10 až +25 °C. Při nanášení je nutno chránit stěny před přímým slunečním svitem.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY: Přimíchání cizích přísad a látek není dovoleno. Při potřísňení pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ: Dodávky se provádějí v kbelících po 25 kg. Skladovat v suchém prostředí při teplotě nad +10 °C. Při dodržení suchého prostředí záruční doba 12 měsíců.

DOZOR: MOZ ve složení a výrobě podléhá stálé vlastní i cizí kontrole (TÚZ stavební).

BAREVNÉ ODSTÍNY: Po dohodě lze namíchat různé barevné kombinace.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Obsah netěkavých látek:	min. 80%
Měrná hmotnost:	1.750 kg/m ³
Nasákovost po zaschnutí:	0,00 l/m ³
Součinitel tepelné vodivosti:	max. 0,7 W/mK
Přídržnost k betonu:	min. 1,1 Mpa

TECHNICKÝ LIST VÝROBKY