



SANAČNÍ SYSTÉM VYSUŠUJÍCÍ ZDIVO

SANA04, SANA, T/3

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

SANA 04 - suchá malta podle ČSN 72 2430-5

POUŽITÍ: Pro zpevnění zkorodovaného zdiva a lepší následnou přídržnou sanace. Aby byla sanace účinná, je důležité dodržovat celistvou tloušťku podstríku cca 2 mm. Po vytvrdnutí provedeme nanesení sanačního jádra.

SLOŽENÍ A VLASTNOSTI: Křemičité písky na cementové bázi, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, vysoce hodnotná pojiva zajišťující vysokou poréznost dle DIN 18575.

SANA - suchá malta podle ČSN 72 2430-5

POUŽITÍ: Pro ochranu zdiva proti vztlínající vlhkosti a postupu minerálních solí. Aby byla sanace účinná, je důležité dodržovat minimální tloušťku jádra 20 mm. V případě, že podklad má velké výtluky, můžete je zaplňovat kousky nových cihel. Konečnou úpravu musíte provádět sanační omítkovinou T/3.

SLOŽENÍ A VLASTNOSTI: Křemičité písky na cementové bázi, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, vysoce hodnotná pojiva zajišťující vysokou poréznost dle DIN 18575.

T/3 - suchá zušlechťená omítkovina dle ČSN a DIN v designu hladké štukové omítky

SLOŽENÍ A VLASTNOSTI: suchá omítkovina, vyrobená z křemičitých písků a zrn, příslušných hydraulických pojidel a přesně sladěných zušlechťovacích látek. Vyznačuje se vysokou přídržností, dobrou zpracovatelností a vysokou vydatností. T/3 se nejlépe zpracovává ručně, ale může být zpracována i vhodnými omítacími stroji.

BAREVNÉ ODSTÍNY: Základní provedení je v bílé barvě. Případné barevné odstíny lze provádět silikátovými nátěrovými hmotami až po úplném zatvrdnutí a vyschnutí, nátěr však nesmí obsahovat latexové přísady.

TYP	SPOTŘEBA	TLOUŠŤKA
SANA 04	3,0 kg/m ²	2 mm
SANA	20 kg/m ²	20 mm
T/3	3 – 3,5 kg/m ²	2 – 2,5 mm

ZVLÁŠTNÍ POKYNY: Při míchání cizích přísad a látek není dovoleno. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech se nesmí práce provádět. Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzní masťou. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ: Dodávky se provádějí na paletách SANA04 v balení po 40kg, SANA po 30kg a T/3 po 35kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřík, zabráňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

	SANA 04	SANA	T/3
Měrná hmotnost:	cca 1.400 kg/m ³	cca 1.000 kg/m ³	cca 1.200 kg/m ³
Pevnost v tlaku:	min 2,5 Mpa	min 1,5 Mpa	min 1,0 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu:	min 1,0 Mpa	min 0,8 Mpa	min 0,3 Mpa
Přídržnost:	0,25 Mpa	0,18 Mpa	0,18 Mpa
Objem vzduchových pórů v mokrému stavu:	>15%	>30%	
Vodní součinitel:	0,28	0,20	
Difúzní odpor:		1,7 (10m/s)	1,2 (10m/s)
Pórovitost omítkoviny:			>20%
Zkoušky jsou prováděny dle normy ČSN v TZÚS			